



FRESH START® HIGH HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046

**Универсальная высокоукрывистая
грунтовка**

Отличительные особенности:

- ✓ Максимальная укрывистость
- ✓ Отличная блокировка пятен
- ✓ Высочайшая адгезия
- ✓ Грунтовка для всего дома
- ✓ Быстрое высыхание
- ✓ Отличная растекаемость и выравнивание
- ✓ Устойчивость к плесени
- ✓ Слабый запах

Рекомендуется для:

Внутренние поверхности: используйте на новом или ранее окрашенном дереве, фанере, гипсокартоне, потолочной плитке, пластике Formica®, жестком картоне Masonite®, керамической плитке и отвердевшей штукатурке.

Наружные поверхности: используйте на новом или ранее окрашенном дереве, цементно-волоконных плитах, сайдинга из твердых волоконистых плит, алюминии, оцинкованном металле, отвердевшей кладке или ранее окрашенных поверхностях из черного металла.

Типы пятен: пятна воды, просачивание танина, повреждения дымом, маркеры, цветные мелки, карандаши, ручки, никотин, отпечатки рук и пальцев, бытовые пятна, такие как кофе, и многое другое.

В тяжелых случаях может потребоваться 2 слоя грунтовки. Дайте грунтовку полностью высохнуть для достижения наилучших результатов.

Общие сведения:

100% акриловая грунтовка высочайшего качества для внутренних и наружных работ, которая обеспечивает максимальную укрывистость и гарантирует однородное покрытие. Выбор номер один, если требуется существенная смена цвета. Грунтовка обеспечивает высочайшую адгезию и более терпима к сложным субстратам. Кроме этого, данный продукт эффективно пропитывает и сдерживает большинство видов пятен с просачиванием. В случае сильного просачивания, необходимо использовать грунтовку на основе растворителя для предотвращения повторного появления пятен.

Ограничения:

- Не рекомендуется для заделывания сучков или нанесения поверх сосновой смолы.
- На твердых непористых поверхностях, таких как глазурованная керамика и обработанный металл, для формирования максимальной адгезии и твердости может потребоваться 3-4 дня.
- Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +4.4°C.

Подробная информация:

Цвета: - Стандартные:
Белый (White 00)

- Базы для окрашивания:

База для темных и насыщенных цветов (Deep Color Base, 04)
При правильном колеровании в соответствии с предписаниями компании Benjamin Moore & Co, база для темных и насыщенных цветов обеспечивает необходимую укрывистость и основу для темных и насыщенных цветов.

Можно колеровать только колорантами Benjamin Moore® Gennex®.

- Специальные цвета:

Обращайтесь к специалистам нашей компании.

Экологическая информация:
Соответствует требованиям по ЛОВ во всех подконтрольных регионах.
Соответствует требованиям для получения балла в системе LEED® v4.
Соответствует требованиям для получения балла в категории «Материалы с низкой эмиссией вредных выбросов» в системе CHSP (Collaborative for High Performance Schools).
Сертифицирован по вредным выбросам в системе CDPH v1 Emission Certified.
MPI 6, 17, 17 X-Green™, 39, 50, 50 X-Green™, 137, 137 X-Green™
Класс A (0-25) поверх невоспламеняемых поверхностей при проведении испытаний согласно с ASTM E-84.
Противомикробное - данный продукт содержит противомикробные добавки, которые препятствуют развитию грибка и плесени на поверхности пленки краски.

Технические данные		Белый
Тип		100% акриловый латекс
Тип пигмента		диоксид титана
Объем твердых частиц		42±%
Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки		37,2 - 41,8 м ² /гал.
Толщина пленки:		
сырая		3.8 мил
высохшая		1.4 мил
<i>В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски.</i>		
Время высыхания:		
Высыхает до прикосновения		1 часа
До пользования		2 часа
Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования.		
Вязкость		95 ± 2 по Кребсу
Точка возгорания		нет
Степень блеска		низкий блеск (7-12@85°)
Температура окрашиваемой поверхности	мин.	+4.4°C
	макс.	+32°C
Разводить		не разводить
Очиститель		чистая вода
Вес галлона		4.8 кг
Хранить при темп.	мин.	+4.4°C
	макс.	+32°C
Летучие органические вещества		
Белый	48 г/л	Насыщенная база 46 г/л

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, жира, масел, мыла, воска, шелушащейся краски, водорастворимых частиц и плесени. Удалите всю отслаивающуюся или шелушащуюся краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять их с прилегающими поверхностями. Глянцевые поверхности необходимо ошкурить. Поверхности из гипсокартона необходимо очистить от пыли от ошкуривания.

Новая штукатурка или кладка должны полностью отвердеть в течение 30 дней, прежде чем на них можно будет наносить базовый слой. Отвердевшая штукатурка должна быть плотной, иметь небольшой блеск и максимальный pH 10; мягкая, пористая или рыхлая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте поверхность из штукатурки; срежьте любые выступы и загрунтуйте штукатурку перед и после нанесения шпатлевки. Монолитный или сборный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать, чтобы улучшить адгезию, после удаления всех отвердителей и опалубочной смазки. Удалите всю пыль или отслаивающиеся частицы перед грунтованием. Деревянные поверхности должны полностью высохнуть.

Сложные поверхности: Компания Benjamin Moore® предлагает широкий ассортимент специализированных грунтовок для использования на таких сложных субстратах, как штукатурка, дерево с просачиванием древесного красителя, субстраты с пятнами от жира или цветных карандашей, плотные глянцевые поверхности, оцинкованный металл или любые другие субстраты, на которых затруднены адгезия покрытий или защита от загрязнений. Проконсультируйтесь с представителем нашей компании для подбора подходящего комплекса покрытий.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer предпочтительная грунтовка в большинстве случаев. Новые поверхности необходимо загрунтовать полностью, а ранее окрашенные поверхности можно загрунтовать полностью или точечно по необходимости. Для достижения наилучших результатов по укрывистости, используйте грунтовку, заколерованную в оттенок, близкий к цвету завершающего покрытия. **Внимание!** Определенные цвета на заказ требуют применения грунта базы для насыщенных цветов, заколерованного по специальной формуле для достижения желаемого цвета. Проконсультируйтесь со своим розничным продавцом.

Дерево, и композитный древесный материал:

Грунтовка: Fresh Start® High Hiding All Purpose Primer (046).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Дерево с просачиванием танина (кедр и красное дерево):

Грунтовка: Fresh Start® High Hiding All Purpose Primer (046) или Fresh Start® Multi-Purpose Oil Based Primer (024)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Гипсокартон:

Грунтовка: Fresh Start® High Hiding All Purpose Primer (046).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Штукатурка, отвердевшая:

Грунтовка: Fresh Start® High Hiding All Purpose Primer (046).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Бутовая или пористая кладка:

Грунтовка: блок-филлер Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Гладкий монолитный или сборный бетон:

Грунтовка: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (608) или Fresh Start® High Hiding All Purpose Primer (046).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Черный металл (сталь и железо):

Грунтовка: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) или Ultra Spec® HP Alkyd Metal Primer (HP06)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Цветной металл (оцинкованный и алюминий):

Все новые металлические поверхности необходимо тщательно очистить с помощью эмульгатора масла и жира Oil & Grease Emulsifier Corotech® V600, чтобы удалить загрязняющие вещества. Новые блестящие поверхности из цветного металла, которые будут подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить очень мелкозернистой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.

Грунтовка: Ultra Spec HP® Acrylic Metal Primer (HP04).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски Benjamin Moore®.

Ранее окрашенные поверхности (все субстраты): загрунтуйте обнаженные участки грунтовкой, рекомендуемой для данного вида субстрата.

Нанесение:

Тщательно перемешайте перед использованием, а также периодически помешивайте во время работы. Наносите 1 или 2 слоя. **Нанесение краски:**

Для достижения наилучших результатов, используйте кисть из нейлона/полиэфира качества Premium от Benjamin Moore, валик качества Premium от Benjamin Moore или схожий инструмент. Наносите обильно, двигаясь от неокрашенных участков к окрашенным.

Данный продукт также можно наносить распылителем.

Нанесение безвоздушным распылителем:

давление текущей среды – 1500 – 2500 psi;
насадка – .013– .017

Разведение/очистка инструментов:

Не разводить. Не добавлять другие краски или растворители.

Очистка инструментов: Вымойте кисти и валики в теплой воде с мылом сразу же после завершения работ. Составные части пульверизатора ополоснуть уайт-спиритом в целях предотвращения образования ржавчины.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов могут различаться. Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, для получения более подробной информации о возможных вариантах утилизации.

Информация об охране окружающей среды, здоровья и труда:
Использовать только при соответствующей вентиляции. Не вдыхать окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и очистки инструментов. Следуйте инструкциям производителя для правильного обращения с респиратором. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно мойте руки после обращения с материалом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка».

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

ООО «Компания Виспа»

Дистрибьютор компании

«Benjamin Moore & Co.» в России

197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д.42, к. 2, лит. А

Тел./факс (812) 635-99-69

e-mail: office@benjaminmoore.ru

www.benjaminmoore.ru